




THARROS FINITURA

Enduit de finition, à base de chaux hydraulique naturelle "NHL 3,5" selon la norme UNI EN 459-1



Description

Tharros Finitura est un mortier pré-mélangé en poudre, exempt de ciment et de sels hydrosolubles, composé de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 (UNI EN 459-1), d'agrégats résultant du broyage approprié de meilleures roches calcaires sardes, conçu pour être utilisé comme couche de finition. Le mortier présente les exigences fondamentales requises par les concepteurs: haute respirabilité et excellente adhérence sur le corps d'enduit.

Particulièrement indiqué pour une utilisation dans la construction écologique et la restauration de bâtiments d'intérêt historique et artistique, en pierre (tuf, marnes, etc.), et en briques de terre crue et briques.

Usages et modalités d'application

Il faut gâcher le mortier avec de l'eau propre, à l'aide d'un malaxeur continu avec dosage automatique de l'eau ou par un mélangeur vertical, en prenant soin de doser le bon dosage d'eau. S'applique sur le corps d'enduit, convenablement humidifié, avec une truelle ou une taloche inox et se réalise la finition à la taloche.

Caractéristiques

- Type de mortier: mortier à des usages généraux pour enduits intérieurs/extérieurs GP EN 998-1
- Aspect: poudre
- Granulométrie max.: 0,8 mm
- Rendement théorique: 4 kg/m² pour 3 mm d'épaisseur
- Conditionnement: en sacs de papier de 30 kg sur des palettes de 1,62 t

Principales données techniques

- Eau de gâchage: environ 27%
- Masse volumique apparente du produit en poudre: 1380 kg/m³ ± 5%
- Réaction au feu: classe A1
- Absorption d'eau: W0
- Résistance à la compression après 28 jours: catégorie CSI selon la norme EN 998-1
- Conductivité thermique: $\lambda=0,47$ W/mK (valeur du tableau)
- Durabilité (gel/dégel): NPD

Notes

Conserver dans un endroit frais et sec. Utiliser de l'eau propre pour le gâchage.

Températures d'application comprises entre +5°C et +35°C, en l'absence de fort vent ou de pluie; ne pas appliquer sur des surfaces gelées.

Le produit contient toutes les matières premières, correctement prédosées, nécessaires pour obtenir un gâchage d'excellente qualité; il est déconseillé, par conséquent, d'ajouter d'autres substances.

Cahier des charges

Fourniture et mise en œuvre de la couche de finition, sur des parois verticales et horizontales, internes et externes, avec un mortier pré-mélangé de chaux hydraulique naturelle blanche (NHL 3,5 selon la norme UNI EN 459-1), et d'agrégats de carbonate sélectionnés selon une courbe continue de 0 à 0,8 mm. Ces derniers sont issus du broyage de calcaires sardes (mortier du type "Tharros Finitura", produit par PREMIX s.r.l.); l'application est à la main; les échafaudages fixes sont exclus alors que ceux provisoires et du service sont inclus.